

# HUILE SPECIALE BOIS

Extérieur – Intérieur

L'huile pour bois est composée d'huile de lin cuite, d'huile de tung, d'huile de poisson et d'un agent anti-mousse. Elle protège contre l'humidité et réduit le risque de fissure du bois.

## DESTINATION

Extérieur/Intérieur. Les surfaces en bois neuves ou anciennes, propres, non grasses et dépourvues de finition filmogène ou d'un vernis, traitées ou non. Idéale pour les escaliers, meubles, terrasses, menuiseries. Elle peut s'appliquer sur d'anciennes peintures à l'huile de lin et comme imprégnation. Peut être utilisée en intérieur comme les finitions INTO.

## QUALITÉS

Composée de matières premières écologiques et renouvelables, l'huile spéciale bois est en phase aqueuse. Elle ne contient pas de solvant ou de dérivé pétrolier.

## COMPOSITION

Huile de lin, huile de tung, huile de poisson, huiles naturelles renouvelables, eau, anti-mousse.

## CARACTÉRISTIQUES

Prêt à l'emploi - aspect mate  
Densité environ 0,9 kg par litre (variable selon les teintes),  
Rendement de 6 à 12m<sup>2</sup> selon les surfaces brutes ou rabotées,  
Temps de séchage à 20°C – 6 heures, recouvrable après 12 h.  
Nettoyage des outils : eau tiède et savon noir. Rincer à l'eau claire,  
Existe en 0,9, 2,7 et 9 litres.

## MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse ou pinceau en fibres naturelles (soie de porc) en croisant bien le geste.

## APPLICATION

L'huile s'applique en 2 à 3 couches fines à 12 heures d'intervalle. L'huile ne contenant pas de siccatif, il est nécessaire de bien laisser sécher à cœur durant 10 jours après la 2ème couche.  
Appliquer par temps sec mais nuageux. Ne pas peindre en plein soleil. Il est conseillé de bien remuer l'huile avant et pendant l'utilisation.

## TENUE DANS LE TEMPS



Ce produit a été testée par un laboratoire selon les normes NF EN 13722 et NF EN ISO 2409 pour la tenue dans le temps. Les résultats mettent en avant une bonne tenue dans le temps (absence d'écaillage et de fissure de film) ainsi qu'une bonne tenue de la teinte dans le temps.

## MISE À LA TEINTE

Selon le nuancier intérieur. Teintes en transparence, laissent apparaître le veinage du bois.

## MISE EN OEUVRE

Surfaces peintes Enlever les restes de peinture (acrylique, laque, alkydes, glycéro) avec une brosse métallique et un grattoir aussi proprement que possible. Il est possible d'utiliser le décapant écologique Uula Color. Lavez les surfaces avec l'agent-lavant Uula Color. Sur les bois rabotés, il convient de réaliser un léger ponçage afin d'assurer une bonne accroche.

Surfaces neuves Bien dépoussiérer les surfaces. L'huile se pose en 2 à 3 couches selon les cas à au moins 12h d'intervalle. Il est primordial de bien attendre le séchage complet de la 1ère couche avant de poser la 2nde. Le type de bois, les traitements précédents peuvent affecter la teinte finale. Il est recommandé de procéder à des essais.

## STOCKAGE ET PRÉCAUTIONS

Garder dans un endroit sec à l'abri du gel. Tenir éloigné de la portée des enfants.

Le seaux vides sont à amener en lieu de retraitement pour métaux. Les déchets liquides doivent être apportés en point de collecte. Code UE 08 01 11 (S), code OFDS 1620 (CH)

## CLASSEMENT AU FEU

Ininflammable.

Les chiffons de nettoyage peuvent se consumer isolément. Les chiffons huileux doivent être séchés à l'air libre.

En cas d'incertitude, renseignez-vous auprès de votre revendeur avant le début de vos travaux. Les informations dans la fiche technique sont basées sur des tests et l'expérience pratique et sont donnés à titre indicatif. Parce que nous ne pouvons contrôler l'utilisation et les conditions d'application de nos produits, nous ne pouvons en aucun cas être tenus responsables de l'exécution des travaux. Notre responsabilité se limite à la garantie de la qualité et de la conformité des produits Uulatote Oy. 10/2016

## COV conforme à la directive CE 2010

Catégorie A/h : 30 g/l

Contient au maximum : 0g/l

